



MEHR
Trading Industry Co.
شرکت صنعت تجارت مهر

www.mco.ir

سیم جوش تحت گاز Co₂

■ MG - SG2

استانداردها :

Standards:

AWS 5.18:ER70S - 6

EN 440:G3SI1

DIN8559:SG2

خواص و کاربرد:

سیم جوش مسوار با قابلیت جوشکاری در سرعت بالا با شکل جوش یکنواخت و نفوذ بالا برای جوشکاری سازه های فلزی، قطعه سازی، مخازن و خطوط تولید خودرو و صنایع وابسته مناسب می باشد. قوس پایدار و یکنواخت باعث عدم پاشش در هنگام جوشکاری می شود.



Packing

بسته بندی

نوع بسته بندی	قرقره های ۱۵ کیلوگرمی (ردیف پیچ)
سایز (میلی متر)	0.8-1.0-1.2-1.6

دفتر فروش :

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان
دکتر بهشتی، پلاک ۱۴۹، واحد ۳۰۷
تلفن : ۰۲۱-۸۸۷۱۴۶۹۰-۱
فکس : ۰۲۱-۸۸۷۱۴۶۸۹
کارخانه :
تهران، کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج،
بعد از چهارراه ایران خودرو



website:
www.mco.ir

Email:
info@mco.ir

آنالیز شیمیایی فلز جوش (%).

Typical wire chemical analysis(%)

	C	SI	MN	CU
MG-SG2	0.08	0.9	1.5	0.2

تست های مکانیکی فلز جوش

All-weld metal Typica properties (100 % Co₂)

	U.TS (Map)	Y.S(Map)	EL(%)	Charpy Impact
MG-SG2	550	430	26	-30°C
				40 j